

## FEATURES

Supermatex Emulsion Paint use an acrylic emulsion which is specially formulated focus on interior and exterior. It is durable and fungus resistant and does not contain mercury and lead so it would be safe to your health and stays clean for longer .

Typical Use ; It is ideal for application to both exterior and interior concretes, new and old masonry surfaces, plasters, bricks, asbestos shingled and siding. Both exterior and interior, It is highly recommended for long lasting protection of building and housing.

## TECHNICAL INFORMATION

Type	100% Pure Acrylic Emulsion Paint	
Color	Wide range of colors. Please refer to colour card.	
Film appearance	Matt	
Solid by volume	32-34	%
Solid by weight	52-54	%
Flash point	N/A	°C
Volatile organic compounds (VOCs)	less than 10 gram / litre	
Wet film thickness	100-110	microns
Dry film thickness	35-40	microns
Theoretical coverage.	35-40	sq. meter / gallon / coat

Remark - Actual Surface coverage will depend on surface irregularities, Mixing, Application Condition method and technique; as well as the structure and dimensions of the object to be coated.

Touch dry ( 25-30°C)	30	minutes.
Recoat dry ( 25-30°C)	2	hours
Full cure ( 25-30°C)	7	days

## REFERENCE STANDARD

TIS 272-2549(2006)(Emulsion Paints For General Purpose)  
Green Label Thailand

## APPLICATION

Tools	Roller, Brush, Spray	
Diluent	Clean Water	
Dilution (%)	15-20	% ( roller and brush )
	20-25	% ( spray )

## APPLICATION SYSTEM

### Surface Preparation

#### Old surface

Powdery and chalky surface must be scrubbed and cleaned with water  
Fungus and mildew growth must be cleaned off before applying microkill. Left to dry for 2-3 days  
Apply on cracks with TOA Acrylic Filler for the crack width < 1 mm. and not to crack continuously  
Apply on cracks with TOA Acrylic Sealant for the crack width > 1 mm. and crack continuously

#### New surface

Substrate must be completely cured and dried ( ~ 1 month ) free from oil ,grease ,mildew, from release agents and foreign matters. or measure moisture which should be less than 14% on surface with protimeter mini If any crack, it should be repaired on surface before applying



## Coating system

Primer For Old Surface  
Primer For New Surface  
Topcoat

Apply 1 coat of SUPERMATEX CONTACT PRIMER  
Apply 1 coat of SUPERMATEX ALKALI RESISTING PRIMER  
Apply 2-3 coats of SUPERMATEX FOR EXTERIOR.

\*\* Recommend for deep tone , you should apply middle coat that it has tone lighter before requiring color

## HANDLING AND STORAGE

Storage condition

: The product must be stored in accordance with national regulations.  
Keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from source of heat and ignition.  
Containers must be kept tightly closed.

Shelf life

: 5 years at 30-35 °C.

## HEALTH AND SAFETY

: Please observe the precautionary notices displayed on the container. Use under well ventilated conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.  
: For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, we refer to the Material Safety Data Sheet.

## DISCLAIMER

: The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

คุณสมบัติ	<p>สีน้ำอะคริลิก 100% ผลิตจากซูปเปอร์ลาเท็กซ์อะคริลิครีซิ่นผสมกับผงสีที่ทนแดดทนฝน เพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนโดยเฉพาะ ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย</p> <p>การใช้งาน เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ ที่ต้องการปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร</p>																																							
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>สีน้ำทาอาคารจากเนื้ออะคริลิกแท้ 100%</p> <p>สามารถเลือกได้จากเวดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ</p> <table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">ชนิดด้าน</td></tr><tr><td>เวดสี</td><td>32-34</td><td>%</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>52-54</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>N/A</td><td>°C</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>น้อยกว่า 10</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>100-110</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>35-40</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>35-40</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกี้ยว</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td colspan="2">หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30</td><td>นาทึ</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>7</td><td>วัน</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td></td><td></td></tr></table>	ประเภทสี	ชนิดด้าน		เวดสี	32-34	%	ลักษณะฟิล์มสี	52-54	%	เนื้อสีโดยปริมาตร	N/A	°C	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	น้อยกว่า 10	กรัม ต่อ ลิตร	จุดควบไฟ	100-110	ไมครอน	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	35-40	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกี้ยว	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว		การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30	นาทึ	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	2	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	7	วัน	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)		
ประเภทสี	ชนิดด้าน																																							
เวดสี	32-34	%																																						
ลักษณะฟิล์มสี	52-54	%																																						
เนื้อสีโดยปริมาตร	N/A	°C																																						
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	น้อยกว่า 10	กรัม ต่อ ลิตร																																						
จุดควบไฟ	100-110	ไมครอน																																						
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	35-40	ไมครอน																																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกี้ยว																																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว																																							
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30	นาทึ																																						
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	2	ชั่วโมง																																						
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	7	วัน																																						
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)																																								
มาตรฐานอ้างอิง	<p>มาตรฐานอุตสาหกรรม 272-2549 (สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป) ฉลากเขียวไทย</p>																																							
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง</p> <table><tr><td>การเจือจาง (%)</td><td>15-20</td><td>% ( กลิ้ง หรือ ทา )</td></tr><tr><td></td><td>20-25</td><td>% ( พ่น )</td></tr></table>	การเจือจาง (%)	15-20	% ( กลิ้ง หรือ ทา )		20-25	% ( พ่น )																																	
การเจือจาง (%)	15-20	% ( กลิ้ง หรือ ทา )																																						
	20-25	% ( พ่น )																																						
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าว หรือฉาบแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</p>																																							

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่</p> <p>สีทับหน้า</p>	<p>ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ซูปเปอร์เมก คอนแทก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ซูปเปอร์เมก จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ทาทับหน้าด้วยสีน้ำซูปเปอร์เมก ชนิดด้านสำหรับภายนอกจำนวน 2-3 เที่ยว</p> <p>ในกรณีสีเข้มสด ให้ใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเฉดสีที่ต้องการกับ 1-2 เที่ยว</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p><b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีค้องแจ้งล่วงหน้า</b></p>