

NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR
นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

 uon. 272-2549
 สervis โยงจวทว


TGL-4-R4-14

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ ทำให้กลบพื้นผิวดีเยี่ยม เหนือขีดสุด

คุณสมบัติ

- फिल्मสีเรียบเนียน ให้ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
- ทนทานต่อการเกิดคราบด่างและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายใน	ด้าน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องโยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1 และ 2.5 แกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	30 - 35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 - 20% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ชัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องชัดเจนทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอดอกซ์ 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี้ - ทาดำด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาดำด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว