

NIPPON PAINT WEATHERBOND ADVANCE
นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ แอดวานซ์

 UON. 272-2549
 สีอะครีลิคเงาขาว

 UON. 2321-2549
 สีอะครีลิคเงาขาว

 UON. 2514-2553
 สีอะครีลิคเงาขาว


TGL-4-R4-14

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานที่ยาวนานโดยเฉพาะการทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงและรวมไปถึงการทนทานต่อคราบต่าง คราบเกลือ ฝุ่นผง เชื้อรา และตะไคร่ได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย กลบพื้นผิวได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมเป็นฝุ่นผง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สาระหายตัว ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
- ทนทานและปกป้องยาวนาน 15 ปี

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%	สำหรับภายนอก และภายใน	เหลือบเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สี่เบอร์)

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	20 - 25 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 - 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	40 - 45 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัดดี - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพโรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ แอดวานซ์ จำนวน 2 เที่ยว