

NIPPON PAINT FLEXISEAL
นิปปอนเพนต์ เฟล็กซ์ซีล


uon, 1123-2555
สีสอพื้นสำหรับงานปูน

สีรองพื้นอเนกประสงค์ ชนิดยืดหยุ่น ตัวนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับประสานรอยแตกขยายงานบนพื้นผิว และป้องกันน้ำซึมได้อย่างดีเยี่ยมด้วย Dry Lock Technology สามารถจัดการปัญหาความชื้นและน้ำซึมผ่านที่ทำลายชั้นฟิล์มสีทับหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพลังในการยึดเกาะสูง ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น สีลอก่อน สีพอง สีแตกขยาย การเกิดคราบสกปรก คราบสนิม เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความชื้นสูง ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

- ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยปกปิดรอยแตกขยายงานผนังได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันน้ำและการแทรกซึมของคราบสกปรก ต้นเหตุการเกิดปัญหาสีบวมพอง ได้อย่างดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด จึงทำให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ให้การยึดเกาะสูง ลดปัญหาสีหลุดล่อน ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
- กลิ่นอ่อน สาระระเหยต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ภายนอกและภายใน	ขาว	พื้นผิวปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ	4, 10 และ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	45 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	อย่างน้อย 2 - 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	6 - 8 ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรขัดแรงจนเกินไป) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ เฟล็กซ์ซีล จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จำนวน 2 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2 เที่ยว

