

NIPPON PAINT NEOSHIELD SPLASH
นิปปอนเพนต์ นีโอชิลด์ สเปลช


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทนทานต่อสภาวะอากาศ ด้วยเทคโนโลยีสีจากประเทศญี่ปุ่น และ
 อนุภาคนาโนที่เคลือบผิวสีที่เกาะแน่น ให้ฟิล์มสี ทนแดด ทนฝน ทนการขีดถู มีอายุการ
 ใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติ

- ให้การยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน
- ทนทานต่อทุกสภาวะ ช่วยให้ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดี
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ โดยไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายนอก และภายใน	กึ่งเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 และ 5 แกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	20-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	30 - 35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
กรณีพื้นผิวปูนเก่า	- ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโคโนวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ นีโอชิลด์ สเปลช จำนวน 2 เที่ยว