



กาวยาซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ร้าว ล่อน รื้อ ฐ

คุณสมบัติ

: ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ เป็นกาวยาซีเมนต์ปุกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้เกิดแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปุกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

การใช้งาน

: ใช้สำหรับปุกระเบื้องต่อไปนี้

- กระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ
- หินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ
- กระเบื้องขนาดใหญ่ 60 x 60 ซม.

คุณประโยชน์

: ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์ มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

- ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปุกระเบื้อง ขนาดใหญ่ 60X60 ซม. ขึ้นไป
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู

ข้อมูลทางเทคนิค

เฉดสี	:	ทีโอเอ ซุปเปอร์โกล์เป็นผงสีเทา
ความหนาแน่น	:	1.2
ระยะเวลาเคมีปมตัว	:	3-5 นาที
อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม	:	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง	:	15 นาที
ความหนาของกาวยาซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว	:	3-10 มิลลิเมตร
ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวยาซีเมนต์แห้งอย่างน้อย	:	24 ชั่วโมง



ระยะเวลาแห้งตัว Setting time

- เริ่มต้น Initial set : 4.7 ชั่วโมง
- สิ้นสุด Final set : 9.5 ชั่วโมง

Sag : 0.01 in.

ความอุ้มน้ำ : ≥ 98

ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (EN 1348:2007) * : 2.47 N/mm²

*ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว :
- พื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ
 - ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์
 - ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 - ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

- วิธีการใช้งาน :
- ผสม ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 – 5.2 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 - ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 - 5 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
 - ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดการซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
 - ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับ ความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
 - นำกระเบื้องปูบนการซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เต็มแผ่น
 - สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
 - ทิ้งไว้ 24 ชม.ก่อนทำการยาแนว



กาวยาซีเมนต์ ทีโอเอ ชุปเปอร์โพลี

ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา บ้าน อาคาร
ร้าว ล่อน รื้อ ธา

- ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
- ต้องทำพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องให้เปียกชื้นอย่างทั่วถึง และไม่มีน้ำขังก่อนการปู
 - ไม่ควรทำงานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน
 - เพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้น ต้องทำให้หลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวยาซีเมนต์ ทีโอเอ ชุปเปอร์โพลี
เต็มแผ่น
 - ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น , แวนตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำ
สะอาดหลายๆครั้ง และรีบปรึกษาแพทย์
 - ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

ปริมาณการใช้งาน

: โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้
ผลิตภัณฑ์เสื่อม

อายุของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ

: 20 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ
พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที
ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูก
นำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า