

FEATURES	<p>: TOA Silicone Sealant (GP) is a one component acetic cure silicone elastomer, a room temperature vulcanizing with excellent adhesive strength, elasticity, UV resistant. Easy application and durable, suitable for general purpose sealing ie.sealing leakage, glazing windows and ceramic.</p>
USES	<p>: TOA Silicone Sealant (GP) is mainly used to :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sealing of glass blocks and some plastics. - Sealing around skylights and light fittings. - Construction of glass display cabinets - Seal Small leakage.
ADVANTAGES	<p>: TOA Silicone Sealant (GP) provides the following beneficial properties :</p> <ul style="list-style-type: none"> - High elasticity and room temperature cure. - Good adhesion to many substrates. - High durability, resistant to UV light. - Excellent workability, non-sagging. - Environmental temperature resistance range from -50°C to $+150^{\circ}\text{C}$. - One component, ready to use.
TECHNICAL INFORMATION	
Appearance	<p>: Paste-consistency</p>
Color	<p>: White, Grey, Black, Clear</p>
Type	<p>: Acetic</p>
Density @ 25°C	<p>: 0.99 ± 0.05</p>
Sagging	<p>: Non-sag</p>
Application Temperature	<p>: -20°C to $+50^{\circ}\text{C}$</p>
Tack Free Time at 23°C (55% RH) : JIS A1439	<p>: < 15 min.</p>
Curing Rate at 23°C (55% RH)	<p>: 10 mm/ 7 days</p>
Elongation : ASTM D412	<p>: 200 - 300 %</p>
Tensile Strength : ASTM D412	<p>: 0.5 - 1.0 N / mm².</p>
Shore A hardness : ASTM C661	<p>: 15 - 30</p>
Service Temperatue	<p>: -50°C to $+150^{\circ}\text{C}$</p>
Water Resistance	<p>: Excellent</p>
Diluted Acid and base Resistance	<p>: Excellent</p>

APPLICATION SYSTEM**Surface Preparation:**

- Substrate must be sound, free of loose or weak particles, dust and dirt. Oil and wax containing layers, as well as laitance must be completely removed.
- Clean the surfaces using cloth and a suitable solvent such as degreaser 1001, IPA, MEK or White Spirit.
- For porous surfaces, abrade the surface to remove loose contaminants. Nonporous surface should be wipe twice times.

Application

- Cut off tip nozzle and cartridge to the desired width.
- Fit into caulking apply on surface in steady flow.
- For best results, Protect joint with masking tape before apply TOA Silicone sealant (GP). Then, remove masking tape before sealant has started to cure.
- Smooth and shape sealant with spatula dipped in mild detergent.

Recommendation:

- TOA Silicone Sealant (GP) must be closed tightly after using.
- Do not swallow and avoid prolonged contact with eyes and skin, as this will cause irritation
- If contact with eyes, flush with plenty of water and consult physician.
- In case of skin contact, wash with soap and water
- Wash all tools immediately after use with water.
- Avoid unvulcanized silicone sealant to contact with food.

USAGE RATE**Coverage**

: 280 ml. cartridge per 3 m.length 1 cm. width and 1 cm. depth.

: The coverage per cartridge can be estimated, using the follow formula:

$$L = \frac{V}{W \times D}$$

L = Length of sealant per cartridge (m.)

V = Volume of Silicone Sealant (mm.)

W = Joint width (mm.)

D = Joint depth (mm.)

Limitations

: TOA Silicone Sealant (GP) is not suitable for the following applications.

- The sealant required humidity to vulcanized, use of sealant in poor humidity area will not cure.
- Structural Glazing.
- Stone, concrete, cement, masonry products, limestone, marble, lead, zinc, copper and its alloy.
- High traffic or high abrasion walkways.
- Fire resistance application.
- Under water application (including swimming pools).
- This silicone is not paintable.

HANDLING AND STORAGE**Storage**

: - Keep all containers well closed.

- Keep in a dry cool place.

Shelf life

: 12 months in original packing.

PACKAGING

: 280 ml. per cartridge, 12 cartridge per box

**HEALTH AND SAFETY**

: Please observe the precautionary notices displayed on the container. Use under well ventilated conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.

: For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, we refer to the Material Safety Data Sheet.

DISCLAIMER

: This information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything only the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

คุณสมบัติ	<p>: ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี (TOA Silicone Sealant (GP) เป็นซิลิโคนที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ ส่วนประกอบเดี่ยว ชนิดกรด มีกลิ่นเปรี้ยว มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานยาแนวกันการรั่วซึม และงานยึดติดในงานทั่วไป โดยกาจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดการแข็งตัว มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง</p>
การใช้งาน	<p>: ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี เหมาะสำหรับใช้ยาแนวและอุดรอยต่อของวัสดุดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ยาแนวรอยต่อระหว่างกระจกกับขอบประตู หน้าต่างไม้ อะลูมิเนียม และพีวีซี- ยาแนวรอยต่อเพื่อกันน้ำระหว่างวัสดุต่างประเภทที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่างกัน- อุดรอยรั่วตู้ปลาขนาดเล็ก
คุณประโยชน์	<p>: ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี มีคุณประโยชน์ดังนี้ คือ</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นซิลิโคนชนิดกรด ยืดหยุ่นตัวสูง แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง- ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุก่อสร้างหลายประเภท เช่น กระจก อลูมิเนียมอะโนไดซ์- มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ เช่น รังสียูวี แสงสั่นสะเทือน ความชื้น ไอโซน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มลภาวะทางอากาศและสารละลายต่างๆ- ไม่ไหลย้อย จึงสามารถใช้ยาแนวรอยต่อในแนวตั้งและงานเหนือศีรษะได้- ทนต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ -50°C ถึง 150°C- ใช้งานง่าย สะดวก สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมสารอื่นก่อนใช้- อายุการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลทางเทคนิค	
ลักษณะ	: เหนียวข้นตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
สี	: ขาว , เทา , ดำ , ไส
ชนิด	: เป็นกรดอะซิติก
ค่าความหนาแน่น@23°C	: 0.99 ± 0.05
การไหลย้อยตัว	: ไม่มีการไหลย้อย
อุณหภูมิใช้งาน	: -20°C ถึง $+50^{\circ}\text{C}$
ระยะเวลาแห้งผิว@23°C : ASTM C679 (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 55%)	: น้อยกว่า 15 นาที
อัตราการแห้งตัว@23°C (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 55%)	: 10 มิลลิเมตร ที่ 7 วัน
ค่าการยึดตัวจนขาด : ASTM D412	: 200 - 300 %
ความต้านทานแรงดึง : ASTM D412	: $0.5 - 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$
ความแข็ง (Shore A) : ASTM C661	: 15 - 30
ความทนทานต่ออุณหภูมิการใช้งาน	: -50°C ถึง 150°C
ความทนทานต่อน้ำ	: ดีเยี่ยม
ความทนทานต่อกรดและด่างเจือจาง	: ดีเยี่ยม

ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none">- พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วย ทีโอเอ ซิลิโคน ซีแลนซ์ จีพี จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงสี เศษซีเมนต์ คราบไขมันต่างๆ- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าและตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น IPA MEK หรือไวท์สปิริต- สำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนให้ขัดผิวเพื่อขจัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกออกเสียก่อน- วัสดุที่ไม่มีรูพรุนให้เช็ดพื้นผิวซ้ำ 2 ครั้ง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">- ตัดปลายหัวฉีดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดรอยต่อ- ใส่หลอด ทีโอเอ ซิลิโคน ซีแลนซ์ จีพี ในปืนยิงซิลิโคน จากนั้นยิงกาวให้สัมผัสอย่างแนบแน่นกับพื้นผิว- ในบริเวณที่ต้องตกแต่งให้เรียบ แนะนำให้ปาดตกแต่งด้วยเกรียงหรือนิ้วมือจุ่มน้ำสะอาดที่มี ส่วนผสมของสบู่หรือน้ำยาล้างจานเพื่อแต่งผิวให้เรียบ และช่วยดันกาวให้สัมผัสแนบสนิทกับพื้นผิว
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none">- ระมัดระวังอย่าให้สัมผัสผิวหนังและเยื่อเมือก- อย่าสูดดมแก๊สที่เกิดขึ้นระหว่างการแห้งตัว- ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำ- ถ้าเข้าตาให้ล้างผ่านด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และปรึกษาแพทย์- หลีกเลี่ยงไม่ให้กาวสัมผัสอาหาร ขณะที่ยังไม่แห้งตัวอย่างสมบูรณ์
ปริมาณการใช้งาน	
อัตราการใช้กาว	<p>: ทีโอเอ ซิลิโคน ซีแลนซ์ จีพี 280 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร (ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร)</p> <p>: อัตราการใช้กาวคำนวณได้จากสูตรดังนี้</p> $L = \frac{V}{W \times D}$ <p>L = ความยาวของแนวกาวที่ยิงได้ต่อหลอด (เมตร) V = ปริมาตรของกาวต่อหลอด (มิลลิเมตร) W = ความกว้างของรอยต่อ (มิลลิเมตร) D = ความลึกของรอยต่อ (มิลลิเมตร)</p>
ข้อจำกัด	<p>: ทีโอเอ ซิลิโคน ซีแลนซ์ จีพี ไม่เหมาะกับการใช้งานต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- กาวแห้งตัวโดยอาศัยความชื้นในอากาศ จึงไม่ควรใช้ในที่จำกัดที่ไม่มีความชื้นในอากาศ- ยึดติดโครงสร้างที่รับน้ำหนัก- หินต่างๆ คอนกรีต ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ประเภทหินอ่อนและแกรนิต โลหะที่ไม่เคลือบกันสนิมตะกั่ว สังกะสี ทองแดงและอัลลอยต่างๆ- งานพื้นทางเดินที่มีการจราจรหรือมีการเสียดสีสูง- งานป้องกันไฟ- งานใต้น้ำ (เช่น สระว่ายน้ำ)- งานที่ต้องทาสีทับ (ซิลิโคนทาสีทับไม่ได้)
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด คือไม่เกิน 25°C)
อายุผลิตภัณฑ์	: ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง
ขนาดบรรจุ	: 280 มิลลิลิตร (หลอดแข็ง) บรรจุ 12 หลอด/ 1 กล่อง

ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า