

คุณสมบัติ	<p>เป็นสีเคลือบกับหน้าอะคริลิก โอบริค ซิลิกา ชนิดใส ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ไม่เกาะฝุ่น และเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย</p> <p>เหมาะสำหรับเป็นสีเคลือบใสกับหน้าทีโอเอ เดคอร์ สโตน</p> <p>เหมาะสำหรับเป็นสีเคลือบใสกับหน้า ทีโอเอ เดคอร์ สโตน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร</p>									
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี อะคริลิก โอบริค ซิลิกา</p> <p>ชนิดสี ใส</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ด้าน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร - %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 15.5 - 17.5% %</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก -</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง -</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p> <table><tr><td>พ่น</td><td>: 30 - 35</td><td>ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว</td></tr><tr><td>กลิ้ง</td><td>: 21 - 22</td><td>ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว</td></tr><tr><td>ทา</td><td>: 21 - 22</td><td>ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว รวมทั้งความหนาบางของลวดลาย มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) 2 - 4 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) 2 - 4 ชั่วโมง</p>	พ่น	: 30 - 35	ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว	กลิ้ง	: 21 - 22	ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว	ทา	: 21 - 22	ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
พ่น	: 30 - 35	ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว								
กลิ้ง	: 21 - 22	ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว								
ทา	: 21 - 22	ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว								
มาตรฐานอ้างอิง										
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ ทาด้วยแปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง ใช้งานได้ทันที</p> <p>การเจือจาง (%) - % (กลิ้ง หรือ ทา) - % (พ่น)</p>									
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <ol style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีความกว้าง 1 มม. หรือแตกต่อเนื่อง ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลิแลนก์และใช้ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ สำหรับรอยร้าวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และแตกไม่ต่อเนื่องบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิ้งให้แห้งแล้วทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล <p>พื้นผิวใหม่</p> <ol style="list-style-type: none">ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14%ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้ <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น กลิ้งหรือพ่นด้วยสีรองพื้น ทีโอเอ เอเอส โพรเมอร์ สูตรน้ำ 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง</p> <p>สีลวดลาย พ่นด้วย ทีโอเอ เดคอร์ สโตน 2 - 3 เทียว โดยใช้อุปกรณ์ตามลวดลายที่ต้องการ ทิ้งให้แห้ง 8 - 10 ชั่วโมง</p> <p>สีเคลือบกับหน้า พ่น ทา หรือกลิ้ง ด้วยสีเคลือบกับหน้า ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ จำนวน 1 เทียวชุบๆ โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง</p>									
การเก็บรักษา										

สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 1 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า