

คุณสมบัติ

สีพื้น ภายใน เดคคอร์ (SuperShield Décor Primer & Base) เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เป็นสีรองพื้น ที่มีคุณสมบัติกันต่างในตัว ให้การปิดบังพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยให้พื้นผิวเรียบเนียน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการการรองพื้นก่อนการสักราย

เหมาะสำหรับงานตกแต่งผนังภายในอาคาร บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ กระจก เบื้องแผ่นเรียบ แผ่นยิปซัม ไม้ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และผ่านการเตรียมหรือปรับสภาพให้พร้อมสำหรับการทาสีไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ห้องรับรอง ห้องนั่งเล่น โถงทางเดิน ห้องนอน โรงแรม คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร หรืองานตกแต่งร้านค้าที่กำลังมองหารูปแบบของผนังที่โดดเด่น ทันสมัย และมีรสนิยม

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%

เฉดสี

เฉดตาม Color World

ลักษณะฟิล์มสี

เนียน

เนื้อสีโดยปริมาตร

40 - 41 %

เนื้อสีโดยน้ำหนัก

55.5 - 57.5 %

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้

- กรัม ต่อ ลิตร

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

100 - 110 ไมครอน

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

38 - 43 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

28 - 32 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)

20 - 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C)

2 - 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)

2 - 4 ชั่วโมง

มาตรฐานอ้างอิง

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์

ลูกกลิ้ง, แปรง, ปืนพ่น

ตัวเจือจาง

น้ำสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที)

การเจือจาง (%)

0 - 5 % (กลิ้ง หรือ ทา)

0 - 5 % (พ่น)

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

1. จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้จัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วจึงทาสีด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
3. บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
4. บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์
5. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีไลท์

พื้นผิวใหม่	<ol style="list-style-type: none">1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน (ความชื้นน้อยกว่า 14%)2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผงเศษซีเมนต์ คราบไผ่ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ3. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วยทีโอเอ 102 ดีโค้ก
ระบบการทาสี	
สีรองพื้น	ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ คอนกรีต โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว (กรณีพื้นผิวเก่า)
สีทับหน้า	ทาสีพื้น ภายใน เดคคอร์ (SSA DECOR INT PRIMER & BASE) จำนวน 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง
สร้างลวดลาย	ทาสีสร้างลวดลาย ภายใน เดคคอร์ (SSA DECOR INT EFFECT) จำนวน 1 เที่ยว จากนั้นใช้อุปกรณ์สร้างลายตามต้องการ ภายใน 10 นาที แล้วทิ้งให้แห้ง 12 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
เคลือบใสทับหน้า	ทาสีเคลือบใส ภายใน เดคคอร์ (SSA DECOR INT CLEAR) จำนวน 1 เที่ยว
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 5 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า