



FEATURES

TOA Loft is a decorative texture paint on surface for Loft style. Ready to use. Easy application. It is durable. Mercury and lead free. Low odor.

TOA Loft is suitable for interior and create loft pattern. It is ideal for application on concretes, new and old masonry surfaces, plasters , bricks, asbestos shingled and siding by trowel.

TECHNICAL INFORMATION

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Type | Loft Texture | | |
| Color | Refer to catalog | | |
| Film appearance | Matt and pattern depending on Tool | | |
| Solid by volume | 46-50 | % | |
| Solid by weight | 58-63 | % | |
| Wet film thickness | 250-300 | microns per coat | |
| Dry film thickness | 150-300 | microns per coat | |
| Theoretical coverage. | 12-14 | sq.m. / set (10 kg) / 2 coats | |
| | (1 set of 10 kg include TOA LOFT 8 kg and TOA LOFT Clear 2 kg) | | |
| | Remark - Actual Surface coverage will depend on surface irregularities, Application Condition method, technique and thickness of the pattern, as well as the structure and dimensions of the object to be coated | | |
| Touch dry (25-30°C) | 1-2 | hours. | (*Wet film thickness 400 microns) |
| Recoat dry (25-30°C) | 2 - 4 | hours. | (*Wet film thickness 400 microns) |
| Full cure (25-30°C) | 24 | hours | (*Wet film thickness 400 microns) |
| | Note : Depending on the thickness of the pattern and weather condition. Let it dry for 24 hours before apply with TOA Loft Clear | | |

REFERENCE STANDARD

APPLICATION

| | |
|--------------|-------------|
| Tools | Trowel |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution (%) | - |

APPLICATION SYSTEM

| | |
|---------------------|--|
| Surface Preparation | |
| Old surface | <ol style="list-style-type: none"> Scrape all dirt and poorly adhering.(Do not use brass brush) In case of fungus and mould, brush and clean with TOA 113 microkill, then leave it dry before apply with TOA microkill 1 coat. <p>Leave it dry for approximately 1-2 days.</p> |
| New surface | <ol style="list-style-type: none"> substrate must be completely cured and dried (1month) free from oil,grease,mildew from release agent and foreign matters. Make sure the surface has humidity less than 14%. |

| | |
|-----------------|---|
| คุณสมบัติ | <p>ทีโอเอ ลอฟท์ (TOA LOFT) เป็นสีลดละยชนิดพิเศษ สำหรับตกแต่งลดละยสไตส์ลอฟท์ สามารถใช้งานได้ทันที ฉาบสีบน กบนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน</p> <p>เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน ที่ต้องการสไตส์ลอฟท์ ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น โดยการฉาบ เพื่อให้ได้ลดละยสวยงามตามที่ต้องการ</p> |
| ข้อมูลทางเทคนิค | <p>ประเภทสี สีเทกเจอร์ สไตส์ลอฟท์</p> <p>เจดสี เจดตามแคตตาล็อก</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร 46-50 %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 58-63 %</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 250-300 ไมครอน ต่อ เที่ยว</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 150-300 ไมครอน ต่อ เที่ยว</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 12-14 ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว (1 ชุด 10 กก. ประกอบด้วย TOA Loft 8 กก. และ TOA Loft Clear 2 กก.)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) 1-2 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) 2 - 4 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) 24 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)</p> <p>หมายเหตุ : ขึ้นกับความหนาของลดละยที่ทา และสภาวะอากาศ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนลงสีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์</p> |
| มาตรฐานอ้างอิง | |
| วิธีใช้งาน | <p>อุปกรณ์ เกรียงฉาบ เกรียงปัด</p> <p>ตัวเจือจาง น้ำสะอาด (สามารถใช้แทนกันได้)</p> <p>การเจือจาง (%) 0%</p> |
| ระบบการใช้งาน | <p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <ol style="list-style-type: none">1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill 1 เที่ยว เพื่อป้องกันเชื้อรา3. ทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน <p>พื้นผิวใหม่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบโ2. ความชื้นน้อยกว่า 14% |

| | |
|--|---|
| <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>สีลวดลาย</p> <p>สีเคลือบทับหน้า</p> | <p>ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร คริก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง</p> <p>ไม่ต้องทาสีรองพื้น</p> <p>1. ฉาบ ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงปัด ในเที่ยวแรกฉาบและปล่อยให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง</p> <p>2. ก่อนฉาบเที่ยวที่ 2 ให้ใช้เกรียงเชะบริเวณที่เป็นสันเพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในเที่ยวที่ 2</p> <p>3. ฉาบสร้างลายในเที่ยวที่ 2 ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆ และขัดด้วยเกรียง เพื่อให้ชั้นลวดลาย หลังจากนั้นทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง</p> <p>ก่อนเคลือบสีด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์</p> <p>กลิ้ง สีเคลือบสี ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ ด้วยลูกกลิ้งเรียบขนสั้น จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 -ชั่วโมง</p> <p>ในแต่ละเที่ยว และหลังสีแห้งแล้ว ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิล์มสีด้วยการทดลองพรมน้ำไปบนพื้นผิว ถ้าน้ำยังซึมเข้าควรกลิ้งซ้ำ</p> |
| <p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p> | <p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 1 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 25-35°C</p> |
| <p>ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย</p> | <p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก</p> <p>ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p> |
| <p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p> | <p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p> |