

คุณสมบัติ

ทีโอเอ วอลลาเท็กซ์ เทกเจอร์ เป็นสีลดทอนสีของน้ำยาล้างสีพิเศษ ผลิตจากอะคริลิกเข้มข้นแท้ 100% ที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพต่างและความชื้นของพื้นผิวและสภาวะอากาศได้ดี และด้วยสมบัติของอะคริลิกที่สามารถยึดหยุ่นได้จึงทำให้สามารถปกปิดรอยแตกขยายงาบนผนังได้เป็นอย่างดี ด้วยสูตรพิเศษที่ผสมผงสี, ควอทซ์, ซิลิกา จึงทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ

เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น โดยการใช้งานใช้ได้ทั้งการพ่น, ถู, ระบาย เพื่อให้ได้ลดทอนสีที่สวยงามตามที่ต้องการ หรือเพื่อปกปิดริ้วรอยความบกพร่องของพื้นผิวให้สวยงามและแข็งแรงยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี

อะคริลิกแท้ 100%

ชนิดสี

ขาว

ลักษณะฟิล์มสี

ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้

เนื้อสีโดยปริมาตร

40 - 42 %

เนื้อสีโดยน้ำหนัก

77 - 79 %

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้

- กรัม ต่อ ลิตร

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

1000 - 1600 ไมครอน

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

500 - 700 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

<u>พ่น</u>	: ลายปล่อยใหญ่ , ลายปาดใหญ่	15 - 18	ตารางเมตร ต่อ ถัง (26 kg) ต่อ เที่ยว
	: ลายปล่อยเล็ก , ลายปาดเล็ก	20 - 25	ตารางเมตร ต่อ ถัง (26 kg) ต่อ เที่ยว
	: ลายโปปลา	25 - 30	ตารางเมตร ต่อ ถัง (26 kg) ต่อ เที่ยว
<u>กลิ้ง</u>	: ลายกลิ้ง , ลายเดินท์	14 - 16	ตารางเมตร ต่อ ถัง (26 kg) ต่อ เที่ยว
	: ลายสตรีม , ลายสตรีม	11 - 13	ตารางเมตร ต่อ ถัง (26 kg) ต่อ เที่ยว
<u>ไม้กวาดแห้ง</u>	: ลายเส้น	11 - 13	ตารางเมตร ต่อ ถัง (26 kg) ต่อ เที่ยว

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว รวมทั้งความหนาบางของลดทอนสี มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)

3 - 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)

6 - 8* ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 800 ไมครอน)

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)

6 - 8* ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 800 ไมครอน)

หมายเหตุ : ขึ้นกับความหนาของลดทอนสีที่ทำ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนทาสีทับ

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.สีลดทอน 2254-2548

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์

ชุดกาพ่นเทกเจอร์, ลูกกลิ้งรังผึ้ง, เกรียง, ไม้กวาดแห้ง หรืออุปกรณ์สร้างลายอื่นๆ

การเจือจาง

น้ำสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที)

การผสม (%)

0 - 5 % (กลิ้ง หรือ ทา)

0 - 5 % (พ่น)

ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวเก่า	<ol style="list-style-type: none">1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิงให้แห้งแล้วทาคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 เทียว
พื้นผิวใหม่	<ol style="list-style-type: none">1. ทิงให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14%2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้
ระบบการทาสี	
สีรองพื้น	ทาสีรองพื้นทีโอเอ คอนเทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว ทิงไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง
สีลวดลาย	พ่น กลิ้ง หรือ ฉาบ ด้วย ทีโอเอ วอลส์เท็กซ์ เทกเจอร์ 1 - 2 เทียว โดยใช้อุปกรณ์ตามลวดลายที่ต้องการปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนกลิ้งสีทับ
สีทับหน้า	พ่น กลิ้ง หรือทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกซูปเปอร์ซิลด์ หรือซิลด์ วัน จำนวน 2 เทียว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 2 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	
	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	
	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า